

## **Модификатор для изготовления тротуарной плитки методом вибролитья МВЛ-500**

### **Модификатор бетона для изготовления изделий из жестких бетонных смесей и изделий с низким содержанием воды и цемента.**

#### **ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

**МВЛ-500** – модификатор бетона на основе эфиров поликарбоксилата специально разработан для изготовления тротуарной плитки и изделий из жестких бетонных смесей методом вибролитья, а также производства готовых бетонных изделий с низким содержанием воды и цемента.

Благодаря своему уникальному принципу действия **МВЛ-500** полностью использует потенциал гидратации цемента, который приводит к повышению ранней прочности и сокращению времени твердения.

#### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Нельзя добавлять в сухую смесь! Следует вводить добавку вместе с водой затворения (предпочтительно с последней третьей воды). Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.

#### **ДОЗИРОВКА**

Рекомендуемая дозировка **0.6%** от массы цемента. Точное количество добавки следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.

#### **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Позволяет достичь оптимизации состава бетона;
- Быстрый набор ранней прочности, высокая конечная прочность;
- Меньшая чувствительность к изменению содержания воды;
- Позволяет достичь высокого коэффициента уплотнения - очень важный фактор для жестких бетонных смесей;
- Повышает производительность, за счет увеличения скорости формования изделий;
- Получение четких граней и боковых поверхностей изделий при минимальной вибрации;
- Сокращение износа оборудования за счет уменьшения трения между формой и бетоном.

#### **СОВМЕСТИМОСТЬ**

**МВЛ-500** совместим со всеми типами цементов. Не рекомендуется при приготовлении бетонной смеси совмещать с суперпластификаторами на основе нафталинов, т.к. это приводит к снижению эффективности и увеличению дозировки добавки. При использовании других добавок необходимо проверить их совместимость с **МВЛ-500**.

# **Общество с Ограниченной Ответственностью Завод Поликарбоксилатов «Оренбуржье»**

## **Модификатор для изготовления тротуарной плитки методом вибролитья МВЛ-500**

<b>Показатель</b>	<b>Значение показателя</b>
Внешний вид	Жидкость светло-желтоватого цвета
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	1.05±0.02
Водородный показатель, pH	5-7
Содержание Cl-иона, в масс. %, не более	0,1

### **УПАКОВКА**

**МВЛ-500** поставляется в бочках по 220 кг и IBC контейнерах по 1000 кг.

### **СРОК ГОДНОСТИ**

Минимальный срок годности - 12 месяцев при хранении в соответствии с инструкцией производителя в закрытой оригинальной упаковке.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить при температуре не ниже +5°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур. Несоответ-

ствие рекомендуемым условиям хранения может привести к изменению свойств продукта.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

При работе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. В случае попадания на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды. **МВЛ-500** невоспламеняющийся.

**Продукция сертифицирована.**

Условия производства и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Эти указания соответствуют нашему сегодняшнему уровню осведомленности и опыту. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала. Для получения дополнительной информации следует обращаться за рекомендациями к специалистам ООО Завод Поликарбоксилатов «Оренбуржье»

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к представителю. ООО Завод Поликарбоксилатов «Оренбуржье».

### **КОНТАКТЫ:**

Общество с Ограниченной Ответственностью Завод Поликарбоксилатов «Оренбуржье»  
Юр. адрес: 460019 , г. Оренбург, Терешковой, дом 295. Тел: +7(35-32)-28-01-22 , [www.superplasticizer.ru](http://www.superplasticizer.ru)